



**Испытательная лаборатория
«Тест-ГРУПП»**

Адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 46, стр.1.
e-mail: test-groupp@bk.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024



**Протокол испытаний
(образца продукции)
№ 1029D от 04.09.2023 г.**

| | |
|--|--|
| Полное наименование образца (пробы) продукции | Грунтовка водно-дисперсионная: Бетоноконтакт т.м. «МЕЛИКС» |
| Наименование и адрес Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «ОргСтрой». Адрес: 248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская 302, офис 11 |
| Предприятие-изготовитель, страна | Общество с ограниченной ответственностью «ОргСтрой». Адрес: 248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская 302, офис 11 |
| НД на продукцию | ТУ 20.30.11-001-76826949-2022 «Грунтовки водно-дисперсионные МЕЛИКС. Технические условия» |
| НД на метод отбора образца (пробы) | Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации |
| Дата начала проведения испытания (измерения) | 28.08.2023 |
| Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку | ГОСТ Р 52020-2003 |

Результат испытаний

| Наименование контролируемого показателя | Нормативная документация для испытаний | Требуемое значение образца | Значение образца при испытаниях |
|--|--|--|---------------------------------|
| Внешний вид | ГОСТ Р 52020-2003 | Непрозрачная жидкость без посторонних включений. После высыхания грунтовки должны образовываться однородную без кратеров, пор и морщин поверхность | Требование выполнено |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | ГОСТ Р 52020-2003 | 45 | Требование выполнено |
| pH | ГОСТ Р 52020-2003 | 6,5-9,5 | Требование выполнено |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С. ч. не более | ГОСТ Р 52020-2003 | 2 | 2 |
| Условная вязкость при температуре (20.0 ± 0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с. не менее | ГОСТ Р 52020-2003 | - | - |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола



Каширский Е.В
Ф.И.О.