



**Испытательная лаборатория
«Тест-ГРУПП»**

Адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 46, стр.1.
e-mail: test-groupp@bk.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024



Протокол испытаний
(образца продукции)
№ 1139D от 12.07.2023 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Грунтовка водно-дисперсионная: Бетоноконтакт т.м. «МЕЛИКС»
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «Меликс Воронеж». Адрес: 394075, Россия, г. Воронеж, ул. Генерала Ефремова, д. 11
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «Меликс Воронеж». Адрес: 394075, Россия, г. Воронеж, ул. Генерала Ефремова, д. 11
НД на продукцию	ТУ 20.30.11-001-76826949-2022 «Грунтовки водно-дисперсионные МЕЛИКС. Технические условия»
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Дата начала проведения испытания (измерения)	05.07.2023
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ Р 52020-2003

Результат испытаний

Наименование контролируемого показателя	Нормативная документация для испытаний	Требуемое значение образца	Значение образца при испытаниях
Цвет	Визуально	Не нормируется	Бесцветный
Внешний вид покрытия	ГОСТ Р 52020-2003	После высыхания ВДЛКМ должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность	Требование выполнено
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	ГОСТ Р 52020-2003	28	Требование выполнено
pH	ГОСТ Р 52020-2003	6,5-9,5	Требование выполнено
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С. ч. не более	ГОСТ Р 52020-2003	12	12
Условная вязкость при температуре (20.0 ± 0,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с. не менее	ГОСТ Р 52020-2003	14	14
Степень перетира, мкм, не более	ГОСТ Р 52020-2003	70	70
Смываемость пленки	ГОСТ Р 52020-2003	3,5	3,5
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	ГОСТ Р 52020-2003	24	24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Ответственный за оформление протокола



Каширский Е.В
Ф.И.О.